

SARL FRANCOMIX  
ZI DE L'ASPRE  
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros  
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A  
TVA FR.29 431 678 556

**TEL : 0033(0)4.66.82.39.61**  
**FAX : 0033(0)4.66.82.39.62**

INTERNET  
[www.francomix-industrie.com](http://www.francomix-industrie.com)  
[www.toutpourlebeton.com](http://www.toutpourlebeton.com)  
[www.betoncire.com](http://www.betoncire.com)

Mail : [info@betoncire.com](mailto:info@betoncire.com) ou [info@toutpourlebeton.com](mailto:info@toutpourlebeton.com) ou [contact@francomix-industrie.com](mailto:contact@francomix-industrie.com)  
Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

## PROACCELER

*Accélérateur de prise*

### Présentation :

Le PROACCELER est une solution aqueuse de couleur brune, sans chlore, et prête à l'emploi.

### Domaine d'application :

Le PROACCELER est utilisé pour le bétonnage par temps froid et pour la réduction du temps de décoffrage.

### Qualités principales :

Il favorise la prise du ciment ainsi que le durcissement des mortiers et bétons à basse température.  
Il ne modifie pas les résistances mécaniques.  
Il est tout à fait compatible avec les autres PRO, mais il ne faut en aucun cas les mélanger.  
Il est compatible avec tous les types de ciments, à l'exclusion des ciments alumineux.

### Caractéristiques physiques :

Densité	1,3
Point de cristallisation	- 18°C
Teneur en ions chlorure	<1g / l
pH	6

### Mode d'emploi :

Le PROACCELER a pour rôle d'activer le processus d'hydratation du clinker. Pour cela la température du béton doit être supérieure ou égale à + 5°C. Il faut utiliser un ciment à forte chaleur d'hydratation de type CPA / CEM ou CPJ / CEM, de classe R.  
Il faut utiliser un ciment dosé de 350 kg / m3 minimum.  
Ne pas employer de matériaux gelés.  
Protégez le béton avec des bâches contre l'action du vent, mais ne pas utiliser de feuilles plastiques.

### **Consommation :**

Pour bétonner par temps froid ou accélérer le durcissement à température normale, le dosage est de 1 dose de 0,5 litre pour 1 sac de 50 kg de ciment.

Si le risque de gel est très important après le bétonnage (température entre - 5 °C et - 10 °C), utiliser 2 doses par sac de ciment.

### **Conditionnement :**

Bidon de 20 litres.

Fût de 200 litres.

### **Précaution d'emploi :**

Evitez toute ingestion.

En cas de contact avec la peau rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.

### **Stockage et conservation :**

Le PROACCELER se conserve pendant 1 an, dans son emballage d'origine.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.*

*Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*

**SARL FRANCOMIX®**