

SARL FRANCOMIX
ZI DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A

TEL : 0033(0)4.66.04.17.55
FAX : 0033(0)4.66.82.39.62

INTERNET
www.francomix-industrie.com
www.toutpourlebeton.com
www.betoncire.com

Mail : info@betoncire.com ou info@toutpourlebeton.com ou contact@francomix-industrie.com

PRODECO - COULIS

Durcisseur minéral coloré coulis

Présentation

Le PRODECO – coulis est un mélange prêt à l'emploi composé de ciment, d'adjuvants et d'agréats durs de formes et de granulométries étudiées, sélectionnées pour leurs hautes qualités physico-mécaniques, adapté à la mise en œuvre des bétons ou ragréages coulis colorés.

Domaine d'utilisation

Le PRODECO – coulis est coulé en masse sur une dalle existante frais sur frais ou frais sur sec, afin d'augmenter la résistance à l'abrasion, et de réduire les formations de poussières et d'apporter une finition couleur.

Ce produit convient dans tous les cas où les sols sont soumis à des sollicitations mécaniques importantes :

Entrepôts, quais de déchargement, couloirs de circulation ...

Ateliers de mécanique.

Ateliers de matériel de précision.

Parkings, stations-services, garages

Voirie, ronds point, rues piétonnes...

Qualités principales

Excellente résistance à l'abrasion.

Réduction des poussières en surface.

Améliore la résistance aux chocs.

Améliore la tenue aux huiles et graisses.

Mise en œuvre très simple.

Suppression de la chape rapportée, donc rapidité d'exécution et économie de main d'œuvre.

Aspect uniforme en fonction du soin apporté au talochage.

Peut être teinté selon le désir du client.

Caractéristiques physiques

Densité apparente	1,4 environ
Dureté MOHS	7 à 8, raye l'acier

Mode d'emploi

PRODECO est gâché en bétonnière ou au malaxeur, avec les adjuvants nécessaires, puis mis en place en coulis directement sur la dalle fraîche, ou liée sur dalle sèche, taloché puis lissé, afin d'obtenir les effets et la finition recherchés.

Consommation

La consommation adaptée est de 21 kg / m² pour 1 cm d'épaisseur dans le cadre d'un ragréage coulis.

Conditionnement

Sac de 25 kg.

Stockage et conservation

Le PRODECO peut être stocké pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine intact et à l'abri de l'humidité.

Précautions d'utilisation identiques à la manipulation du ciment.

GRANULOMETRIE	
0,800 à 1,600 mm	
PROPRIETES PHYSIQUES	
Masse volumique g/cm ³	
réelle	2.65
apparente sans tassement	1.4
apparente après tassement	1.55
Dureté Moss	>7
Humidité	0.03
Point de fusion	1750
pH	7.5
ANALYSE CHIMIQUE	
Perte au feu	0.2
SiO ₂	99.1
Al ₂ O ₃	0.3
Fe ₂ O ₃	0.3
Na ₂ O+K ₂ O	0.1
CaO+MgO	0.15
Autres éléments	Traces
Toutes ces valeurs sont des moyennes statistiques données à titre indicatif et ne saurait être considérées comme spécifications.	

COULEURS DE LA GAMME



COULEURS DES QUARTZ



Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

SARL FRANCOMIX®