

SARL FRANCOMIX
ZI DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A
TVA FR.29 431 678 556

TEL : 0033(0)4.66.82.39.61

FAX : 0033(0)4.66.82.39.62

INTERNET

www.francomix-industrie.com

www.toutpourlebeton.com

www.betoncire.com

Mail : info@betoncire.com ou info@toutpourlebeton.com ou contact@francomix-industrie.com

Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

PROIMPERM

“Rénovateur et stabilisateur de surfaces friables”

Présentation :

Le **PROIMPERM** est un liquide incolore à base de résine méthacrylique en phase solvant.
C'est un produit prêt à l'emploi qui n'altère pas l'aspect du support qui devient légèrement satiné.

Domaine d'utilisation :

Le **PROIMPERM** imperméabilise, durcit et assainit tous les supports poreux comme les bétons friables.

Qualités principales :

Traitement anti-poussières.
Fixe et durcit les vieux fonds «farinants».
Protège durablement les matériaux sans former de film en surface.
Excellent pouvoir mouillant.

Caractéristiques physiques :

Aspect :	Liquide incolore
Densité à :	20°C 0,82 environ
Extrait à sec :	15%
Aspect :	sec Mat ou satiné suivant l'absorption
Séchage :	à 20°C Sec après 2 heures environ

Mode d'emploi :

Les supports à traiter doivent être sains, ils seront nettoyés et brossés. Éliminer les mousses et lichens avec **PROFOAM**.
Les surfaces non adhérentes sont éliminées.
Les surfaces à base de liant hydraulique (bétons, mortiers ...) doivent avoir 28 jours d'âge minimum.
Le produit est prêt à l'emploi, mais pour un support absorbant il est parfois nécessaire de diluer le **PROIMPERM**.
Utiliser 1 volume de White Spirit pour 2 à 4 volumes de **PROIMPERM**.
Nettoyage du matériel au White Spirit.

Consommation :

Variable en fonction de la porosité du support, un essai préalable permettra d'estimer la consommation.
Environ 3 à 7 m² / litre.

Conditionnement :

Bidons de : 20 litres.
Fût de : 200 litres.

Précautions d'utilisation :

Application à +5°C minimum.
Support à +35°C maximum.
Éviter absolument feu et source d'étincelles.
Le port de gants et de lunettes est recommandé.
Les locaux d'application doivent être aérés d'une manière suffisante et permanente sinon le port du masque est obligatoire.

Stockage et conservation :

Dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur.
12 mois si l'emballage n'a pas été ouvert.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*

SARL FRANCOMIX®