

SARL FRANCOMIX
ZI DE L'ASPRE
30150 ROQUEMAURE FRANCE

SARL au capital de 7640 euros
SIRET 431 678 556 00017 - APE 265 A
TVA FR.29 431 678 556

TEL : 0033(0)4.66.82.39.61
FAX : 0033(0)4.66.82.39.62

INTERNET
www.francomix-industrie.com
www.toutpourlebeton.com
www.betoncire.com

Mail : info@betoncire.com ou info@toutpourlebeton.com ou contact@francomix-industrie.com
Accès: [Plan Google Maps](#)

USINE OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00

LE VENDREDI de 8 H 00 à 12 H 00

PROTIGHT

Etanchéité des matériaux poreux

Présentation :

Le PROTIGHT est un liquide incolore à base de résine polysiloxane en phase solvant.
C'est un produit prêt à l'emploi qui ne modifie pas l'aspect du support, il est recouvrable.

Domaine d'application :

Le PROTIGHT s'emploie pour assurer la protection des façades, briques, pierres, tuiles, carrelages, pare feuilles, bétons, mortiers, et tous types de matériaux poreux non fissurés, ...

Qualités principales :

Imperméabilise les surfaces.
Excellente pénétration des matériaux.
Invisible.
Recouvrable par peinture ou enduit.
Évite les efflorescences, les moisissures et les salissures.

Caractéristiques physiques :

Aspect liquide incolore
Densité à 20°C 0,78 environ
Point éclair 38°C

Mode d'emploi :

Les supports à traiter doivent être sains, ils seront nettoyés et brossés. Éliminer les mousses et lichens avec PROFOAM. Les surfaces à base de liant hydraulique (béton, mortiers) doivent avoir 28 jours d'âge minimum.
Le PROTIGHT s'applique par immersion, pulvérisation, ou à la brosse.
Le traitement aura un meilleur résultat si le support est absorbant et sec.
Le traitement nécessite en général 2 à 3 applications, après séchage complet de chaque couche.

Consommation :

Variable en fonction de la porosité du support, un essai préalable permettra d'estimer la consommation.
Environ 1 à 5 m² / litre. (ex : Pour le béton 2 à 4 m² / litre).

Conditionnement :

Bidon de 20 litres
Fût de 200 litres

Précautions d'utilisation :

Application à +5°C minimum.
Support à +35°C maximum.
Éviter absolument feu et source d'étincelles.
Le port de gants et de lunettes est recommandé.
Les locaux d'application doivent être aérés d'une manière suffisante et permanente, sinon le port du masque est obligatoire.

Stockage et conservation :

Dans un local sec, à l'abri du gel et de la chaleur.
12 mois si l'emballage n'a pas été ouvert.

*Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.*

SARL FRANCOMIX®